

EASY PUFF®

SPZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	145 µ	Rückklebender Träger	REACH n° 1907/2006/EU  

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
	45°	70 gf	25 cm/Sek.	10-12 Sek.	135-140°C (275-284°F)	Mittel	warm

- Das Material gespiegelt schneiden und entgittern
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen (Mit einer Transferpresse - Nicht mit einem Bügeleisen)
- Den Träger warm entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

- 3D Effekt
- Dank des klebenden Trägers, einfach zu schneiden und zu entgittern

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn einen Test durchzuführen! (+/-10°C, +/- 5 Sek.)
Auch bei Anwendung mit den empfohlenen Parametern, kann es aufgrund unterschiedlicher chemischer Rezepturen der verschiedenen Farben, zu abweichenden Ergebnissen kommen.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Handwäsche oder kalt + auf Links!	NEIN	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

