

EASY PUFF METALLIC®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	≟ Durchschnittliche Materialstärke	? Träger	∴ Zertifizierungen		
PU	180 μ	Rückklebender Träger	REACH n° 1907/2006/EU VEGANOK AZIENDA N. 1004		

NERARBEITUNGSHINWEISE

⊘ geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit	Messer	<u></u> Andruck	>> Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	100-130 gf	25 cm/Sek.	5+10 Sek.	140°C (284°F)	Hoch (5 Bar)	kalt

- → Das Material gespiegelt schneiden und entgittern
- → Das Design auf dem Textil positionieren
- → Für 5 Sekunden mit den empfohlenen Parametern übertragen (Mit einer Transferpresse Nicht mit einem Bügeleisen)
- → Den Träger kalt entfernen
- → Mit Backpapier abdecken und für weitere 10 Sekunden pressen (für den 3D Effekt)
 PRODUKT HIGHLIGHTS
- → 3D Effekt
- → Glänzend, metallisches Finish
- ightarrow Dank des klebenden Trägers, einfach zu schneiden und zu entgittern
- **Ľ**
- ! ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn einen Test durchzuführen!
- ! Aufgrund variabler Temperaturen bei Transferpressen und unterschiedlicher Textilien, kann es zu abweichenden Ergebnissen kommen.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

W	#	Ţŗôçlņĕŗ	Chemische	Ļắĝěŗûņĝš-	Ļắĝĕŗûņĝš-	Č	∮
Wäsche	Bügeln		Reinigung	dauer	temperatur	Lắgĕŗûņĝ	Áûš ŗĭçĥţûnĝ
Handwäsche oder kalt + auf Links!	NEIN	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- → Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- → Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



