

## **BRICK® / BRICK GLOSSY**

## 🖺 SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	<u>∓</u> Durchschnittliche Materialstärke	<b>?</b> Träger	Zertifizierungen			
PU	1000 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU			
			OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HIT.75859 HOHENSTEIN HTTI			

## VERARBEITUNGSHINWEISE

⊘ geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit	Messer	<u></u> Andruck	>> Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	<u>∠</u> Druck	Abziehen
Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	60°	150 gf	10 cm/Sek.	25 Sek.	155°C (311°F)	medium/hoch (2,5/3,5 Bar)	kalt

- 🗹 ACHTUNG: Aufgrund der Dicke des Materials, empfehlen wir, keine Details unter einer Größe von 0.5 cm zu schneiden!
- → Das Material gespiegelt schneiden
- → Überschüssiges Material entfernen
- → Das Design auf dem Textil positionieren
- → Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- → Den Träger kalt entfernen
  - **PRODUKT HIGHLIGHTS**
- → Unser dickstes Material
- → Weich im Griff
- → 3D Effekt
- 🕜 ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## 💍 WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

<b>W</b> Wäsche	<b>Æ</b> Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	C Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	<b>C</b> Lagerung	<b>♦</b> Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll- Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- → Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- → Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



